

Primacryl

Biała farba dyspersyjna do wnętrz wypełniająca fakturę tynków.



Opis produktu

Zastosowanie	Primacryl to farba do malowania wnętrz, przeznaczona do wykonywania dobrze kryjących i korzystnych ekonomicznie powłok ścian i sufitów we wnętrzach nienarażonych na duże obciążenia. Odporna na mycie (wg PN-C-81914). 4. klasa odp. na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300). Najlepiej sprawdza się na tynkach gipsowych i cementowo-wapiennych. Primacryl to farba przyjazna dla zdrowia, odpowiednia do stosowania w obiektach mieszkalnych, jak i w miejscach produkcji lub przechowywania żywności, bez bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Właściwości	■ wodorozcieńczalna ■ bezwonna podczas aplikacji ■ bezrozpuszczalnikowa ■ dyfuzyjna ■ łagodna dla środowiska ■ łatwa w obróbce
Spoivo	Dyspersja tworzyw sztucznych.
Wielkość opakowań	15, 25 kg
Barwa	Biała
Stopień połysku	mat
Składowanie	Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Okres trwałości w oryginalnym opakowaniu co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji.
Dane Techniczne	Własności wg normy PN EN 13 300. W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby. ■ Odporność na szorowanie na mokro: klasa R4 ■ Zdolność krycia: Klasa H₁₀ 2 przy wydajności 3,3 m²/kg ■ Gęstość: ok 1,53 g/cm³



Sposób użycia

Wymagany stan podłoża

Wszystkie typowe powierzchnie ścian wewnętrznych. Podłoże musi być mocne, suche, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki wapienno-cementowe i cementowe:

Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pyłące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami CapaSol RapidGrund.

Silnie chłonne lub pyłące gładzie i szpachle gipsowe:

Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger metodą wcierania pędzlem ławkowcem lub w przypadku konieczności stosowania preparatu wodnego – nanosić CapaSol RapidGrund wałkiem, ewentualnie natryskiem.

Ścianki z elementów gipsowych:

Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą HaftGrund EG.

Płyty gipsowo-kartonowe:

Zeszlifować nadmiar szpachłówki. Zagruntować środkiem CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat.

Beton:

Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia i zagruntować CapaSol RapidGrund.

Powłoki nośne:

Matowe, słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Stosować Haftgrund EG jako podkład na błyszczące powierzchnie i powłoki lakiernicze.

Powłoki nienośne:

Słabe powłoki z lakierów, farb mineralnych, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:

Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nie przylegające:

Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru

Przygotowanie materiału

Przed użyciem dobrze wymieszać.

Sposób nakładania

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless. Nakładać 1-2 warstwy.

Przykładowe parametry natrysku dla urządzenia: Wagner SuperFinish 23 Pro

Dysza Standard: 417 – 517 ; ciśnienie: 160 – 200 bar

Dysza HEA: 417 – 517 ; Ciśnienie HEA 120 – 150 bar

Filtry: w maszynie 60 mesh ; w pistolecie 50 mesh

Wydajność: 2,6 L/min

Rozcieńczenie: bez rozcieńczania zalecane ciśnienia: 180 bar dla dyszy standardowej 517 oraz 140 bar dla dyszy 517 HEA. Nieznaczne rozcieńczenie (max 5%) pozwala na stosowanie niższych ciśnień z podanego wyżej zakresu.

Rozcieńczenie

Primacryl jest gotowy do bezpośredniego użycia, w razie potrzeby można go rozcieńczyć wodą do 5%.

Zużycie

Ok. 0,3 kg/m² przy dwukrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

W temperaturze wyższej niż +5°C.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnej malowania po 1 godz. Powłoka jest całkowicie sucha po 2-3 godzinach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia myć wodą natychmiast po użyciu.

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Wskazówki bezpieczeństwa
(stan na dzień wydania)

Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

KARTA INFORMACYJNO-TECHNICZNA

Utylizacja	Likwidacja (lub utylizacja) odpadów: Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zasznięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu
Dopuszczalna zawartość LZO	Zgodnie z Dyrektywą UE limit zawartości LZO (kat. A/a): 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 1 g/l LZO.
Deklarowany skład produktu	Żywica poliwinylowa, komponenty akrylowe, węglan wapnia, silikaty, ditlenek tytanu, woda, addytywy, konserwanty.
Infolinia	Doradztwo techniczne: tel. +48 22 544 20 40 techniczny@caparol.pl

Stan: lipiec 2024

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o.o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. +48 22 544 20 40 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de